

# インスタントモルタル

プレミックスモルタル

## 特長

インスタントモルタルはセメントと2.5mmアンダーの川砂を配合した既調合モルタルです。現場では水を加えるだけで施工することができ荷姿が20kgなので扱いやすく現場への搬入も容易です。また、工場製品なので施工上の品質管理にも大変有効です。

## 用途・工法

用途	工法	仕上	施工場所	下地
モルタル素地仕上げ タイルやペンキの下地 コンクリートの補修 ブロック・レンガなどの目地	塗付け 吹付け	鍍抑え 刷毛引き	屋内外 床・壁	コンクリート下地 ラス下地

## 荷姿・配合・使用量



配合	セメント ・普通ポルトランドセメント 骨材 ・川砂2.5mmアンダー
重量	NET20kg
標準加水量	1袋当たり約3L
施工面積	標準加水量で50cm × 50cm × 約4cm厚

## 試験結果

試験項目	試験結果				試験方法
	材 齢	3日	7日	28日	
曲げ強さ	N/mm <sup>2</sup>	3.0	4.3	5.8	JIS R 5201
圧縮強さ		13.3	20.7	30.7	

試験結果は製品の技術情報として提供するもので、保証値ではございません。ご了承ください。



### 取扱上の注意

本製品はセメントを結合材とした「業務用」既調合モルタルで、粉塵がたち易く、水に濡れると強アルカリ性を示します。取り扱いに際しては保護具(防塵マスク、ゴム手袋など)をご着用下さい。皮膚に付着した時、眼に入った時、吸引した時、飲み込んだ時は直ちに洗浄等の応急処置を施して速やかに専門医の診察を受けてください。