

乾燥モルタル

プレミックスモルタル

特長

乾燥モルタルはセメントと2.5mmアンダーの川砂を1:3の割合で配合した既調合モルタルです。現場では水を加えるだけで施工出来、荷姿が20kgなので扱い易く、現場への搬入も容易です。又、工場製品なので施工上の品質管理にも大変有利です。

用途・工法

用途	工法	仕上	施工ケ所	下地
<ul style="list-style-type: none"> ●モルタル素地仕上げ ●タイルやペンキの下地 ●充填モルタル ●コンクリートの補修 	<ul style="list-style-type: none"> ●塗付け ●吹付け ●充填 	<ul style="list-style-type: none"> ●鍍押し ●刷毛引き 	<ul style="list-style-type: none"> ●屋内外 ●床、壁 	<ul style="list-style-type: none"> ●コンクリート下地 ●ラス下地

荷姿・配合・使用量



配合

配合比=1:3*(重量比)
セメント=普通ポルトランドセメント
骨材=川砂2.5mmアンダー
混和剤=メチルセルローズ他0.125%/ALL

*配合比についてはご相談に応じます。

NET

正味重量・標準容積

NET 20kg (ポリ2P袋)
容積=11.6リットル/袋

標準使用量
1m²に要する量

1m²に必要な量=87袋
加える水の量=3.4リットル/袋

試験結果

試験項目	試験結果			試験方法
容積・W/A・フロー値	0.58リットル・17%・170mm			試料1kgに対して0.17リットルの水を加えた場合
材令	3日	7日	28日	JIS R 5201
曲げ強さ	3.0	4.3	5.8	
圧縮強さ	13.3	20.7	30.7	

試験結果は製品の技術情報として提供するもので、保証値ではありません。ご了承下さい。



取扱い上の注意

本製品はセメントを結合材とした「業務用」既調合モルタルで、粉塵がたち易く、水に濡れると強アルカリ性を示します。取扱に際しては保護具（防塵マスク、ゴム手袋など）をご着用下さい。皮膚に付着した時、眼に入った時、吸引した時、飲み込んだ時は直ちに洗浄等の応急処置を施して速やかに専門医の診察を受けて下さい。

ren 株式会社 連代コンストラクト

石川県白山市松本町1438番地
電話 (076)274-2682